

Bergtäkt: Sjöalt

SS-EN 13242+A1:2007

Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande
 utfärdandedatum enligt system 2+: 24-09-03

2296
07

2296-CPR-2912

Prestandadeklaration Id nr: 20240903, SM 0/45

Kornform	EN 933-3	NPD
Sortering		0/45 bergkross
Kornstorlek		
Typisk kornstorleksfördelning	EN 933-1	G _A 85
Finmaterialhalt	EN 933-1	f ₇
Kategori största finmaterialhalt EN13285	EN 933-1	UF ₇
Kategori lägsta finmaterialhalt EN13285	EN 933-1	LF ₂
Kategori överkom EN13285	EN 933-1	OC ₈₅
Korndensitet plus/minus 0,10 Mg/m ³	EN 1097-6	2,70 Mg/m ³
Krossytegrad	EN 933-5	C _{90/3}
Motstånd mot fragmentering/krossning		
Los Angeles-tal	EN 1097-2	LA ₃₀
Motstånd mot polering/ nötning		
Poleringsvärde		PSV _{NR}
Motstånd mot nötning, AAV		AAV _{NR}
Motstånd mot nötning hos grov ballast, Micro Deval	EN 1097-1	M _{DE} 20
Nötning från dubbdäck, Nordisk Kulkvarn	EN 1097-9	A _N NR
Petrografisk analys		Se petrografisk analys
Sammansättning / halt		
Klorider		NPD
Syalösligt sulfat		NPD
Total svavelhalt		NPD
Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos hydrauliskt bundna material		NPD
Karbonathalt		NPD
Volymstabilitet		
Krypning vid uttorkning		NPD
Beståndsdelar som påverkar volymstabiliteten hos luftkyld masungsslagg		NPD
Karbonathalt		NPD
Vattenabsorption	EN 1097-6	NPD
Radioaktiv strålning		NPD
Farliga ämnen		
Utsläpp av tungmetaller genom lakning		NPD
Utsläpp av andra farliga ämnen		NPD
Frostbeständighet		NPD
Sonnebrand		NPD
Beständighet mot alkalikisilikareaktivitet		NPD

Deklarerad kornkurva Sydbel prn 20130517, 2014-01-06

0,063	0,125	0,3	0,5	1	2	4	5,6	8	11	16	22	32	45	63	90	125	150
4,6	6	8	11	15	20	26	31	36	43	52	66	81	96	100	100	100	100